

Nº de inventario V 97
Nº de informe 312 / 99 S
Fecha 2004

Título: Personaje masculino
Nº de inventario: 16(Inv. 1.804)
Colección: Napolitana. Villa de los Papiros (Herculano)
Dimensiones: 70 x 37 x 28 cm Peana 20x24,5 cm.
Material: Yeso
Técnica: Vaciado del original
Procedencia: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

1

DESCRIPCIÓN

Vaciado del original realizado para Carlos III del busto de bronce encontrado en la Gruta de Ciceri, Peristilo Rectangular de la Villa de los Papiros de Herculano el 27 de mayo de 1.752.

TÉCNICA CONSTRUCTIVA

Busto y peana realizados por separado y unidos mediante perno.

Busto de una sola pieza, con yeso muy puro de alta calidad, no presenta suturas del despiece del molde, efectuado en dos volteos.

Peana, yeso más burdo, maciza sin trazas del despiece del molde.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CAPA SUPERFICIAL:

- La pieza presenta un recubrimiento con una tonalidad grisácea que corresponde a una capa de suciedad acumulada por el tiempo y la contaminación atmosférica.
- Restos de etiquetas y adhesivos envejecidos (peana).
- Rozaduras, golpes, arañazos provocados por la manipulación de la pieza.
- Restos en los entrantes de una masa formada por una cola orgánica y arcilla lo que evidencia la realización un molde.
- Manchas grasas de desmoldeante oxidado.
- Presencia localizada de yesos, cemento y pintura ajenos a la obra.



ESTRUCTURA

- Presenta roturas con pérdida volumétrica en el perímetro del busto, anillo superior e inferior de la peana.
- Grietas profundas producto de un golpe en la peana.
- Desprendimiento del vástago de sujeción entre el busto y la peana.

2

TRATAMIENTO REALIZADO

- Documentación Fotográfica:
- Análisis físico - químicos.
- Limpieza del polvo en superficie mediante brochas secas y aspirador.
- Limpieza de la suciedad superficial por contaminación mediante gomas de diferentes durezas.
- Limpieza químico- mecánica.
Para ello se realizan papetas filmogenas, para eliminar restos de arcillas, Colas y materias grasas, dependiendo de la composición del depósito, retirando estos de la superficie de forma mecánica.
- Consolidación del vástago de sujeción entre el busto y la peana.
- Reintegración volumétrica del anillo superior e inferior de la peana.
- Estucado de pequeñas perdidas, arañazos y rozaduras con estuco sintético, rebajando al nivel del original.
- Reintegración cromática, de los estucos.
- Protección y consolidación mediante una resina sintética del perímetro inferior de la obra.



3



Silvia Viana

